



Korea Testing Certification

# 시험 성적서

성적서 번호 : T2018-00892

회사명 : 일신태광금속(주)  
 대표자 : 김유훈  
 주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 232(성곡동)

1. 시료명 : 이음매 없는 구리 및 구리합금 관  
 · 규격 및 형식 : C 1220 T-H (L-Type, M-Type)
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2018.01.18
4. 시험일자 : 2018.02.08 - 2018.02.22
5. 시험방법 : KS D 5301(2014.10.01 확인)
6. 시험결과 : 시험결과 참조

COPY 복사본

시험자 : 나엘리 *나엘리*

승인자 : 이봉수 *이봉수*

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 전전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.


2018년 02월 26일



## 한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29 (금정동)  
 TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



# 시험결과

성적서 번호 : T2018-00892

시료	시험항목	단위	시험결과
L-type (15 A)	바깥지름	mm	15.86
	두께	mm	0.98 ~ 1.02
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	436
L-type (5/8 B)	바깥지름	mm	19.02
	두께	mm	1.08 ~ 1.18
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	447
L-type (20 A)	바깥지름	mm	22.20
	두께	mm	1.16 ~ 1.21
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	427
L-type (25 A)	바깥지름	mm	28.56
	두께	mm	1.23 ~ 1.33
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	401
L-type (32 A)	바깥지름	mm	34.88
	두께	mm	1.33 ~ 1.45
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	498
L-type (40 A)	바깥지름	mm	41.27
	두께	mm	1.45 ~ 1.56
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	463
L-type (50 A)	바깥지름	mm	53.94
	두께	mm	1.73 ~ 1.77
	인장강도	N/mm <sup>2</sup>	432





Korea Testing Certification

# 시험결과

성적서 번호 : T2018-00892

시료	시험항목	단위	시험결과
L-type (65 A)	바깥지름	mm	66.66
	두께	mm	1.95 ~ 2.03
L-type (80 A)	바깥지름	mm	79.34
	두께	mm	2.22 ~ 2.31
L-type (100 A)	바깥지름	mm	104.76
	두께	mm	2.67 ~ 2.80
L-type (125 A)	바깥지름	mm	130.11
	두께	mm	2.99 ~ 3.09
L-type (150 A)	바깥지름	mm	155.56
	두께	mm	3.44 ~ 3.61
L-type (200 A)	바깥지름	mm	205.82
	두께	mm	4.95 ~ 5.13

복사본 COPY

